

リンレイ

ハイテクフローリングコート

つや消し40

つや消し20

様々なつや消しフローリングに対応した
2タイプの「つや消し樹脂ワックス」。

つや消しフローリング本来のつや感をあまり変えずに、床を傷や汚れから守る
「フローリング用つや消し樹脂ワックス」。
優れた耐水性を発揮する高密着タイプで、トラブルの起きやすい水による
ワックス皮膜の白化や剥がれを軽減します。



つや消し40

塗布光沢を約40に設定。

光沢値40前後(4~5分つや程度)のフローリングの質感を
あまり変えることなくワックス仕上げが行えます。

※設定値(光沢値約40)より光沢の低いフローリングに使用すると、
つやが出てしまうことがあります。

【JFPA F☆☆☆☆☆ 登録品】

つや消し20

塗布光沢を約20に設定。

光沢値20前後(2分つや程度)のフローリングの質感を
あまり変えることなくワックス仕上げが行えます。

※設定値(光沢値約20)より光沢の高いフローリングに使用すると、
白っぽく仕上がることがあります。

【JFPA F☆☆☆☆☆ 登録品】



ハイテクフローリングコート

つや消し40


つや消し20

つやを出さずに床を保護。住環境に適したフローリング用つや消しワックス。


●つや消しフローリング本来のつや感を生かした仕上がり

つや消しフローリングのつや感に合わせ、ワックスを選定することにより、フローリングのつや感をあまり変えずにワックス仕上げが行えます。

■光沢値約15のフローリングに塗布




無塗布 つや消し40塗布
多少つやが出て床の色味が濃くなる




無塗布 つや消し20塗布
若干つやは出るが床の質感はさほど変わらない

■光沢値約40のフローリングに塗布



無塗布 つや消し40塗布
床の質感がほとんど変わらない



無塗布 つや消し20塗布
つやが低下し、白っぽく仕上がる

「ハイテクフローリングコートつや消し20」は、光沢値20以下のフローリングに適します。設定値（光沢値約20）より光沢の高いフローリングに使用すると、白っぽく仕上がることがあります。

「ハイテクフローリングコートつや消し40」は、光沢値40前後のフローリングの質感をあまり変えたくない時に適します。

設定値（光沢値約40）より光沢の低いフローリングに使用した場合つやが出ますが、特に仕上がりに影響はありません。

※事前に光沢計でフローリングの光沢値を確認し、ワックスを選定することをお勧めします。

●優れた耐水性を発揮する高密着タイプ

UV塗装されたフローリング材にも優れた密着性を発揮。
防水ポリマー配合により耐水性にも優れ、従来のワックスに比べ、ワックス皮膜の剥がれや白化を軽減します。

●耐スリップ性を配慮

住宅における安全面を考慮した、耐スリップ性を発揮します。

■耐スリップ試験データ

	C.S.R値
ハイテクフローリングコートつや消し40	0.83
ハイテクフローリングコートつや消し20	0.82
ワックス無塗布	0.77

※試験条件: JIS A 1454に準拠。
(携帯型すべり試験機 ONO-PPSM 使用。23°C, 55%R.H.)
※試験板はA社製UV塗装フローリングを使用
※C.S.R.値は試験条件により異なります(データは目安値です)

●シックハウス問題に配慮

シックハウスの原因物質としてあげられた厚生労働省指針値
該当成分を原料として使用しておりません。

●抗菌剤配合

抗菌剤配合により、衛生的な床面を維持します。

NET. 4L (1ケース3本入り)

標準使用量: 100m²/L (1回塗りの場合、1本で約400m²)

○使用できない床がございますので、製品の裏面・SDSをご確認の上、
ご使用ください。

使用上の注意

- ワックスを取り出す前は、つや消し剤を均一に混ぜるため、必ず容器を振ってください。
- つや消し剤の分散が不十分な場合、つやが下がらなかったり、仕上がり不良の原因になることがありますので、容器を充分振った上でご使用下さい。特に初めてご使用になる場合には、保管状況に関わらず容器を上下に10回程度強く振ってからご使用ください。
- 鏡面仕上げ塗装（高光沢・厚塗り仕上げ塗装）のフローリングに使用する「つやムラ等の仕上がり不良になることがあります。
- フローリング床によっては、質感の変化や密着しないものがありますので、事前に確認の上ご使用ください。
- 水や食器用洗剤、ペットの尿などを床に放置しますと、ワックス皮膜が白化したり剥がれたりすることがあります。気づいたらすぐに拭き取ってください。
- 樹脂ワックスはフローリングの表面塗装に比べ耐久性に劣りますので、スリッパ歩行などで徐々に傷付きます。傷が目立ってきたら、床面の汚れを除去した後、ワックスを塗布して補修してください。

●つや出しタイプ●

輝きのある光沢仕上げには、
「ハイテクフローリングコート」
をご使用ください。



18L



4Lx3入り



株式会社 リンレイ

業務製品事業部

〒104-0061 東京都中央区銀座4-10-13 TEL.03-3541-4851 (代)

●東京(業務製品部) 03-3543-2281

●大阪 06-6394-4571 ●名古屋 052-581-8241

●札幌 011-521-5271 ●仙台 022-223-6868 ●広島 082-232-2333

●高松 087-834-2738 ●福岡 092-883-7000

FM589905/ISO9001
EMS589904/ISO14001
秦野事業所認証登録